

KTU ARCHITEKTŪROS IR
STATYBOS INSTITUTAS
STATYBINĖS ŠILUMINĖS FIZIKOS
MOKSLO LABORATORIJA

BANDYMŲ PROTOKOLAS Nr. 064 SŠF/12

lapas (lapų)

2012 m. spalio mėn. 17 d.

1 (1)

- UŽSAKOVAS: UAB "ECOCOCON", Dievogalos km., Dievogalos g. 69, Kauno raj.**
(pavadinimas ir adresas)
- GAMINTOJAS: UAB "ECOCOCON", Dievogalos km., Dievogalos g. 69, Kauno raj.**
(pavadinimas ir adresas)
- GAMINYS: Molio tinkas su armavimo tinkleliu.**
(pavadinimas, normatyvinio dokumento žymuo arba aprašas, atpažinimo būdas)
- BANDINIŲ PRISTATYMO DATA: 2012.07.02**
- BANDYMO DATA: 2012.07.23 – 2012.10.11**
- BANDYMO VIETA: KTU ASI Statybinės šiluminės fizikos mokslo laboratorija.**
(bandymų laboratorijos pavadinimas)
- BANDINIAI ATRINKTI: užsakovo**
(kas atrinko, atrinkimo vieta ir data)
- BANDYMAI ATLIKTI PAGAL: LST EN 12086:2000.**
(normatyvinio dokumento numeris arba bandymo metodo, bandymo tvarkos aprašymas)
- BANDYMO REZULTATAI:**

Rodiklio pavadinimas ir matavimo priemonė	Bandymo metodo žymuo	Bandymų rezultatų vidutinės vertės
Vandens garų varžos faktorius (μ)	LST EN 12086:2000	9,14

10. KITA INFORMACIJA: -----

(bet kokie nuokrypiai, papildomi bandymai, išimtys ir bet kuri informacija, susijusi su konkrečiu bandymu)




11. PRIEDAI: -----

Laboratorijos vedėjas:
(patvirtina bandymo rezultatus)

R. Bliūdžius
(v., pavardė)

Bandymą atliko:
(techniškai atsakingas už bandymą)

V. Paukštys
(v., pavardė)


(parašas)

(parašas)

AKTAMS
A.V.

**Bandymų protokolo rezultatai susiję tik su išbandytais bandiniais.
Be raštiško laboratorijos sutikimo protokolo dalys negali būti padaugintos.**